

Aceros laminados en frío aptos para deformación en frío según 10130:1999

DESIGNACIÓN NUMÉRICA	DESIGNACIÓN SIMBÓLICA	ACABADO	DESIGNACIONES SEGÚN OTRAS NORMAS
1.0330	DC01	Decapado normal	St12, CR4, FeP01, 1142
1.0330	DC01	Decapado rugoso	St12, CR4, FeP01, 1142
1.0347	DC03	Decapado normal	St13, CR3-CR2, FeP02, 1146
1.0347	DC03	Decapado rugoso	St12, CR4, FeP01, 1142

Aceros laminados en caliente aptos para deformación en frío según UNE EN 10111: 1998

DESIGNACIÓN NUMÉRICA	DESIGNACIÓN SIMBÓLICA	ACABADO	DESIGNACIONES SEGÚN OTRAS NORMAS
1,0332	DD11	Negra/Decapada	AP11, StW22, HR3, 1C, FeP11

Aceros galvanizados en continuo por inmersión en caliente aptos para deformación en frío según UNE EN 10142:2001

DESIGNACIÓN NUMÉRICA	DESIGNACIÓN SIMBÓLICA	ACABADO	DESIGNACIONES SEGÚN OTRAS NORMAS
1,0226	DX51D	Galvanizado	FeP02GZ/GZF, St01Z, A653CQ

Aceros estructurales según UNE EN 10025:2006

DESIGNACIÓN NUMÉRICA	DESIGNACIÓN SIMBÓLICA	ACABADO	DESIGNACIONES SEGÚN OTRAS NORMAS
1,0037	S235JR	Negra/Decapada	St37-2, Fe 360B, NC12120, E24-2, F111, A570 Gr36
1,0044	S275JR	Negra	St44-2, Fe430B, 43B, AE255-B
1,0045	S355JR	Negra	Fe510B, E36-2, 50B, AE355B, F112, St52-3, A572 Gr50
1,0577	S355J2	Negra	St52-3N, 50D, AE355D, St510D

Aceros estructurales de alto límite elástico aptos para deformación en frío según UNE EN 10149-2:1996

DESIGNACIÓN NUMÉRICA	DESIGNACIÓN SIMBÓLICA	ACABADO	DESIGNACIONES SEGÚN OTRAS NORMAS
1,0976	S355MC	Negra	FeE355-TM, QStE360TM, E355D, 46F40, 2642-00
1,0984	S500MC	Negra	QStE500TM, 2662-00
1,0982	S420MC	Negra	FeE420-TM, QSt420TM, E445D, 50F45, 2652-00
1,8974	S700MC	Negra	QStE690TM, E690D, 75F70

Aceros estructurales de alto límite elástico aptos para deformación en frío según UNE EN 10149-2:1996

DESIGNACIÓN SIMBÓLICA	DUREZA HB	ACABADO	MARCAS
Antidesgaste HB400	370-430	Gran + Pint	Dillidur400, Creusabro 400, Hardox 400, Roc 400
Antidesgaste HB450	425-475	Gran + Pint	Dillidur450, Creusabro 450, Hardox 450, Roc 450
Antidesgaste HB500	450-540	Gran + Pint	Dillidur500, Creusabro 500, Hardox 500, Roc 500

Aceros para construcción metálica con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica según UNE EN 10155

DESIGNACIÓN NUMÉRICA	DESIGNACIÓN SIMBÓLICA	ACABADO	DESIGNACIONES SEGÚN OTRAS NORMAS
1,8959	S355J0W	Negra	Corten

Aceros para temple y revenido según UNE EN 10083-2

DESIGNACIÓN NUMÉRICA	DESIGNACIÓN SIMBÓLICA	ACABADO	DESIGNACIONES SEGÚN OTRAS NORMAS
1,1191 --	F114 F513-chapa azul	Negra Negra	Ck45, XC45, C45, AISI 1045 C75W3, W1-0,8C, XC85, G4401SK5, AISI 1065

Aceros para recipientes a presión y calderas según UNE EN 10028-2

DESIGNACIÓN NUMÉRICA	DESIGNACIÓN SIMBÓLICA	ACABADO	DESIGNACIONES SEGÚN OTRAS NORMAS
1.0425	P265 GH	Granallado	Fe-410-1Kw, A42CP, A515-60

Acero naval según ASTM 131

DESIGNACIÓN NUMÉRICA	DESIGNACIÓN SIMBÓLICA	ACABADO	DESIGNACIONES SEGÚN OTRAS NORMAS
F6501 --	NAVAL A AH36	Granallado Granallado	A131/a131M-94, BV-A, GL-A, Grade A BV-DH36, GL-DH36, LR-DH36